

LACONTE

LA-TILE

磁器質タイル

LA-TILE

MADE IN JAPAN

製品仕様

すべり抵抗 C.S.R **0.6** 以上を標準とし
硬質で擦り傷に強いです。

タイル吸水率 **1%** 以下とし、水によって
変質や吸い込みを行われません。

石肌面・砂岩面・フラット面の表面加工が
製造可能です。

Point

- ・耐候性 紫外線等による劣化や退色が少なく、美しさを維持する。
- ・耐汚性 素材の中に浸み込むことが無く、洗い落とす。
- ・耐傷性 硬質で擦り傷に強い。
- ・耐水性 水によって変質や吸い込みを行わない。

メンテナンス

- ・汚れの程度が比較的に軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。
- ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。
それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラニンスポンジを使って擦ることが有効です。

八王子駅南口ペDESTリアンデッキ「とちの木デッキ」

長期的な意匠がつづき

美しさを維持する

メンテナンスフリー素材

アルミナ サインタイル

製品仕様

モース硬度 **9**

すべり抵抗 C.S.R **0.6** 以上


タイル吸水率 **1%** 以下

高解像度のインクジェットプリンターを用い、美しい
描画を実現したハイクオリティなサインタイル。
ダイヤモンドの次に硬いアルミナ(モース硬度9)を
タイル表面に配置することで、耐摩耗性と耐滑り性能
を高めており、駅や歩道などの超重歩行空間において
安心して利用頂けます。
※裏打ち(嵩上げ)加工や100角~600角サイズまで
対応します。


Standard Lineups

100x100・200x100
150x150・200x200
300x300・300x150
ボーダー・二丁掛

品番	目地共寸法	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	㎡枚数 枚/㎡	入数 枚/ケース	重量 kg/ケース	101~148 価格
LA-100/101~148	100x100 mm	94×94	15.0	102/㎡	72	19.4	9,800円/㎡
LA-210/101~148	200x100 mm	194×94	15.0	51/㎡	36	19.9	9,800円/㎡
LA-150/101~148	150x150 mm	144×144	15.0	45/㎡	32	20.5	9,800円/㎡
LA-200/101~148	200x200 mm	194×194	15.0	26/㎡	18	19.4	9,800円/㎡
LA-300/101~148	300x300 mm	294×294	15.0	11.5/㎡	8	20.9	11,200円/㎡
LA-315/101~148	300x150 mm	294×144	15.0	22.5/㎡	16	20.5	9,800円/㎡
LA-2/101~148	-	227×60	15.0	67/㎡	44	18.2	9,800円/㎡
LA-408/101~148	-	227×40	15.0	87/㎡	66	18.2	9,800円/㎡
LA-151/101~148	150x150 mm 垂れ付き段鼻	(144+30)×144	15.0	7/m	22	16.5	4,500円/m
LA-101/101~148	100x100 mm 垂れ付き段鼻	(94+30)×94	15.0	10/m	50	17.0	3,500円/m
LA-201/101~148	200x100 mm 垂れ付き段鼻	(94+30)×194	15.0	5/m	22	15.7	3,500円/m
LA-301/101~148	300x100 mm 垂れ付き段鼻	(94+30)×294	15.0	3.4/m	16	16.7	5,500円/m
LA-102/101~148	100x100 mm 垂れ付き段鼻隅	(94+30)×(94+30)	15.0	—	—	—	1,600円/枚
LA-152/101~148	150x150 mm 垂れ付き段鼻隅	(144+30)×(144+30)	15.0	—	—	—	3,000円/枚
LA-150/SZ-101~148	150x150 mm 歩道用スロープ	144×144	15+2	45/㎡	28	19.6	11,200円/㎡
LA-300/SU・SK	300 角視覚障害者用	294×294	15+5	—	—	—	2,500円/枚




実寸法



圧着張り工法

・コンクリート下地等に張り付けモルタルを塗り付けて直ちに張り付ける工法です。



お問い合わせ・ご注文は下記へお願いいたします。

お電話での受付時間 (平日 9:00 ~ 17:45)

TEL 03-6825-0701 FAX 03-6825-0702

株式会社 LACONTE

〒140-0011 東京都品川区東大井4丁目1-11 仙台坂アルカディア 608

 LACONTE



<https://laconte.jp>